
1 / 1 WPAT - ©Thomson Derwent - image

Accession Nbr :

1997-213741 [20]

Sec. Acc. CPI :

C1997-069178

Title :

Plastic mouldings with matt surface and good weathering resistance - comprises styrene- or acrylate-based polymer, graft copolymer with small particle diameter and special polymer as delustering agent

Derwent Classes :

A18 A95

Patent Assignee :

(BADI) BASF AG

Inventor(s) :

MACKEE GE; ROSENAU B; SCHWEIGER C; MCKEE GE; MC KEE GE


Nbr of Patents :


9


Nbr of Countries :

11


Patent Number :


 DE19536892 A1 19970410 DW1997-20 C08L-025/04 13p *
AP: 1995DE-1036892 19951004


 EP-769524 A2 19970423 DW1997-21 C08L-025/06 Ger
AP: 1996EP-0115411 19960926
DSR: BE DE ES FR GB IT NL

 JP09194656 A 19970729 DW1997-40 C08L-025/02 12p
AP: 1996JP-0264780 19961004

KR97021189 A 19970528 DW1998-22 C08L-025/08
AP: 1996KR-0043653 19961002

 US5821302 A 19981013 DW1998-48 C08L-051/06
AP: 1996US-0721544 19960926

 EP-769524 B1 20010523 DW2001-30 C08L-025/06 Ger
AP: 1996EP-0115411 19960926
DSR: BE DE ES FR GB IT NL

 DE59606942 G 20010628 DW2001-38 C08L-025/06
FD: Based on EP-769524
AP: 1996DE-5006942 19960926; 1996EP-0115411 19960926

CN1156736 A 19970813 DW2001-39 C08L-025/04
AP: 1996CN-0113082 19961003

This Page Blank (uspro)

ES2157378 T3 20010816 DW2001-56 C08L-025/06

FD: Based on EP-769524

AP: 1996EP-0115411 19960926

Priority Details :

1995DE-1036892 19951004

IPC s :

C08L-025/02 C08L-025/04 C08L-025/06 C08L-025/08 C08L-051/06 C08F-212/06 C08F-265/06 C08F-279/04 C08J-005/00 C08L-033/06 C08L-051/00 C08L-055/02 C08L-051:04 C08L-101:00

Abstract :

DE19536892 A

Mouldings made from thermoplastic moulding materials (I) contg.: (A) 30-99.8 wt.% thermoplastic polymer derived from (a1) 50-100 wt.% styrene cpd. of formula (II) (R1, R2 = 1-8C alkyl; and/or a (1-8C alkyl) (meth)acrylate, (a2) 0-40 wt.% (meth)acrylonitrile and (a3) 0-40 wt.% other unsatd. comonomers; (B) 0.1-70 wt% of a graft copolymer with an average particle dia. (d50) of less than 700 nm, comprising (b1) 30-90 wt% rubber- elastic core consisting of a polymer with a Tg of below 0 deg. C, obtd. by copolymerisation of (b11) 50-99.99 wt% (1-10C alkyl) acrylate, (b12) 0.01-5 wt.% polyfunctional crosslinking monomer and (b13) 0-40 wt. % other unsatd. comonomers, and (b2) 10-70 wt.% of a grafted shell derived from (b21) 50-100 wt.% styrene cpd. (II) and/or (meth)acrylate ester as in (a1) above, (b22) 0-40 wt.% (meth)acrylonitrile and (b23) 0-40 wt.% other unsatd. comonomer(s), and (C) 0.1-70 wt.% of a particulate polymer as delustering agent, based on (c1) a rubber-elastic graft copolymer with a d50 of 700 nm or more, contg. a butadiene-based core and a styrene/acrylonitrile (SAN)-based shell and obtd. by soln. polymerisation, or (c2) a hard polymer based on poly(alkyl methacrylates), or (c3) a polymer which is incompatible or partly compatible with mixts. contg. components (A) and (B), or (c4) a graft copolymer as in (B) but with a d50 of 700 nm or more.

Pref. polymer (C) is a graft copolymer with a poly(butyl acrylate) core and a SAN copolymer shell, with a d50 of 700 nm or more, or a graft copolymer made by soln. polymerisation, with a polybutadiene core and a SAN copolymer shell, and with a d50 of 700 nm or more, or one of the other types of polymer (c2), (c3), (c4) as described above.

USE - For external parts of cars (claimed). Applications include external mirrors, lamp surrounds, radiator grills, hub caps, bumpers, rear screens, protective strips, spoilers, door handles etc..

ADVANTAGE - Provides plastic mouldings with a uniformly matt surface, good resistance to weathering and good impact strength. (Dwg.0/0)

Manual Codes :

CPI: A04-B03 A04-B04 A04-C01 A04-F01A A08-C07 A08-E03C A08-R08B A12-T04A A12-T04D

Update Basic :

1997-20

Update Equivalents :

1997-21; 1997-40; 1998-22; 1998-48; 2001-30; 2001-38; 2001-39; 2001-56

Update Equivalents (Monthly) :

2001-06; 2001-07; 2001-10

Search statement 5

this Page blank (uspro)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 769 524 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
23.05.2001 Patentblatt 2001/21

(51) Int Cl.7: **C08L 25/06, C08L 33/06**
// (C08L25/06, 51:04, 101:00),
(C08L33/06, 51:04, 101:00)

(21) Anmeldenummer: **96115411.9**

(22) Anmeldetag: **26.09.1996**

(54) Verwendung von Formteilen aus thermoplastischen Formmassen

Use of moulded parts from thermoplastic moulding compounds

Utilisation des pièces moulées à base de compositions de moulage thermoplastiques

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB IT NL

(30) Priorität: **04.10.1995 DE 19536892**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.04.1997 Patentblatt 1997/17

(73) Patentinhaber: **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**
67056 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:
• **Rosenau, Bernhard, Dr.**
67434 Neustadt (DE)

• **McKee, Graham Edmund, Dr.**
67433 Neustadt (DE)
• **Schweiger, Christian**
68259 Mannheim (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 326 024 EP-A- 0 450 485
EP-A- 0 576 960 EP-A- 0 582 951
EP-A- 0 601 473 EP-A- 0 603 674
EP-A- 0 716 101 DE-A- 2 901 576
DE-A- 3 149 358 DE-A- 4 404 750

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).


EP 0 769 524 B1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Formteilen, mit matter Oberfläche für den Außenbereich von Kraftfahrzeugen, dadurch gekennzeichnet, daß die Formteile ausgewählt sind aus Außenspiegeln, Leuch-

A) 30 bis 99,8 Gew.-% eines thermoplastischen Polymerisates aus

a1) 50 bis 100 Gew.-% einer Styrolverbindung der allgemeinen Formel



in der R¹ und R² für Wasserstoff oder C₁-C₈-Alkyl stehen, und/oder eines (C₁-C₈-Alkyl)esters der Acrylsäure oder Methacrylsäure,

a2) 0 bis 40 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril, und

a3) 0 bis 40 Gew.-% von einem oder mehreren weiteren monoethylenisch ungesättigten Monomeren,

B) 0,1 bis 70 Gew.-% eines Pfropfpolymerisates mit einem mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ kleiner 700 nm aus

b1) 30 bis 90 Gew.-% eines kautschukelastischen Pfropfkerns aus einem Polymeren mit einer Glasübergangstemperatur unter 0°C, erhältlich durch Copolymerisation von


b11) 50 bis 99,99 Gew.-% eines (C₁-C₁₀-Alkyl)esters der Acrylsäure,

b12) 0,01 bis 5 Gew.-% eines polyfunktionellen, vernetzenden Monomeren, und

b13) 0 bis 40 Gew.-% von einem oder mehreren weiteren monoethylenisch ungesättigten Monomeren, und

b2) 10 bis 70 Gew.-% einer Pfropfschale aus

b21) 50 bis 100 Gew.-% einer Styrolverbindung der allgemeinen Formel



in der R¹ und R² für Wasserstoff oder C₁-C₈-Alkyl stehen, und/oder eines (C₁-C₈-Alkyl) esters der Acrylsäure oder Methacrylsäure,

b22) 0 bis 40 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril, und

b23) 0 bis 40 Gew.-% von einem oder mehreren weiteren monoethylenisch ungesättigten Monomeren,

C) 0,1 bis 70 Gew.-% eines partikelförmigen Polymerisates als Mattierungsmittel, wobei das partikelförmige Polymerisat C) im wesentlichen aus

c1) einem kautschukelastischen Pfropfpolymerisat mit einem mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ von 700 nm

oder darüber, das im wesentlichen einen Pfropfkern auf Basis von Butadien und eine Pfropfhülle aus Basis von Styrol und Acrylnitril enthält und nach dem Verfahren der Lösungspolymerisation hergestellt wird, oder

c2) einem harten Polymerisat auf Basis von Polyalkylmethacrylaten, oder

c3) einem Polymeren, das mit Mischungen, welche die oben definierten Komponenten A) und B) enthalten, unverträglich oder teilverträglich ist, oder

c4) einem Pfropfpolymerisat, wie es unter B) definiert wurde, wobei jedoch der mittlere Teilchendurchmesser d_{50} 700 nm oder mehr beträgt,

aufgebaut ist.

[0002] Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ausprüchen beschrieben.

[0003] Der Begriff "Formteile" im Sinne dieser Erfindung schließt auch Halbzeuge und Folien ein.

[0004] Formteile aus Kunststoffen haben vielfältige Einsatzgebiete, da sich aus Kunststoffen in technisch ausgereiften Verfahren wie dem Spritzgußverfahren auch komplexe Geometrien verwirklichen lassen. Durch die Möglichkeit des Anformens von Ösen, Schnapphaken, Filmscharnieren oder anderer Details sind montagefreundliche Formteile in einem Arbeitsschritt erhältlich, weshalb solche Formteile, insbesondere solche aus schlagzäh modifizierten Formmassen, im Konstruktionsbereich, beispielsweise im Automobilbau, in zunehmendem Maße als kostengünstige und gewichteinsparende Alternative zu Metallteilen eingesetzt werden. Die Veröffentlichung "Kunststoffe im Automobilbau" von A. Weber, Automobiltechnische Zeitschrift 93 (1991) 3, S. 138 bis 146, nennt als weitere Vorteile von Kfz-Kunststoffen, insbesondere die in weiten Grenzen variierbaren Parameter, Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit sowie die Witterungsbeständigkeit.

[0005] Speziell beim Einsatz von Kunststoffen im Außenbereich muß eine ausreichende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, insbesondere UV-Strahlung, Frost-Temperaturen, Temperaturwechsel und Wasser, gewährleistet sein. Mit Polymerisaten aus konjugierten Dienen, beispielsweise Polybutadien-Kautschuk, schlagzäh modifizierte Formmassen sind daher trotz ihrer guten Kälteschlagzähigkeit für Außenanwendungen weniger geeignet, da die in den Kautschukmolekülen verbliebenen C=C-Doppelbindungen von UV-Strahlung angegriffen werden, woraus eine Verwitterung der Oberfläche, sichtbar als Vergrauung oder Vergilbung, und eine Alterung, kenntlich an einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften, resultiert.

[0006] Diese Erscheinungen können durch die Mitverwendung von UV-Stabilisatoren in den Formmassen abgeschwächt, jedoch nicht völlig unterbunden werden.

[0007] Eine bessere Witterungsbeständigkeit schlagzäher Formteile wird erreicht, wenn deren Formmassen Kautschuk-Polymere ohne C=C-Doppelbindungen in den Molekülen enthalten. Häufig bestehen solche Formteile aus sog. ASA-Formmassen (Acrylnitril/Styrol/Acrylester), enthalten demnach Poly(acrylsäurealkylester) als Kautschuk.

[0008] In bestimmten Anwendungsbereichen witterungsbeständiger, schlagzäher Polymermaterialien wie ASA, insbesondere auch im Automobilbau, wird in zunehmendem Maße eine blendfreie, matte Oberfläche gewünscht, wofür dekorative Gründe oder auch Sicherheitsaspekte, z.B. verminderte Blendung des Autofahrens durch Reflexion, und verbesserte Gebrauchseigenschaften - Fingerabdrücke sind auf matten Flächen kaum sichtbar - zu nennen sind.

[0009] Matte Formteile lassen sich durch Behandlung der Oberfläche des fertigen, normalen Glanz aufweisenden Formteils erzielen, beispielsweise durch mechanisches Aufrauen wie Schleifen und Bürsten, durch Ätzen, Anlösen und Quellen oder durch Aufbringen einer matten Überzugsschicht (Lackieren). Allen Verfahren gemeinsam ist jedoch der Nachteil eines zusätzlichen Arbeitsschrittes am fertigen Formteil.

[0010] Ferner kann man zur Herstellung von Formteilen mit matter Oberfläche auch Preß- und Formwerkzeuge mit strukturierter Oberfläche verwenden, jedoch wird die Struktur des Werkzeugs verhältnismäßig schnell abgenutzt.

[0011] Der Zusatz anorganischer Mattierungsmittel wie Kieselgel oder Kreide zu Polymeren hat den Nachteil, daß die mechanischen Eigenschaften der Formkörper beeinträchtigt werden und die Extrusions-, Preß- und Formwerkzeuge aufgrund der hohen Abrasivität und Härte der anorganischen Mattierungsmittel erheblich schneller verschleifen. Insbesondere dann, wenn zur Erzielung einer besonders starken Mattierung strukturierte Werkzeugoberflächen und solche Mittel zugleich verwendet werden, nutzen die Werkzeugoberflächen schnell ab, weshalb die Formteiloberfläche glänzende Stellen aufweist.

[0012] Dieser negative Effekt läßt sich durch den Zusatz geeigneter organischer Mattierungsmittel vermeiden. Sie bestehen aus Partikeln vergleichsweise großen Durchmessers ($D > \text{etwa } 0,7 \mu\text{m}$) die im Matrixpolymeren dispergiert sind. Die Partikel treten etwas aus der glatten und damit glänzenden Oberfläche des Matrix-polymers heraus - es entsteht eine mikroskopisch rauhe Oberfläche - und bewirken auf diese Weise eine diffuse Reflexion des auftreffenden Lichtes (Streuung), wodurch die Oberfläche dem Betrachter matt erscheint.

[0013] Gemäß der EP-A 576 960 besteht ein anderer Weg zur Erzielung matter, schlagzäher Formmassen darin, größere Teilchen durch Agglomeration von kleinen Teilchen solcher Pfropfpolymere zu erzeugen, die im Pfropfkern

saure und in der Pfropfhülle basische Gruppen enthalten. Solche Teilchen sind in der EP-A 450 511 beschrieben. Dem durch diese Teilchen zu erzielenden Mattierungseffekt sind in manchen Fällen jedoch Grenzen gesetzt.


[0014] Der Erfindung lag daher die Verwendung von Formteilen mit matter Oberfläche für den Außenbereich von Kraftfahrzeugen als Aufgabe zugrunde, wobei die Formteile witterungsbeständig sind und eine matte Oberfläche aufweisen, sowie außerdem eine hohe Schlagzähigkeit haben.

[0015] Demgemäß wurden die eingangs definierten Formteile gefunden. Weiterhin wurden solche Formteile gefunden, welche bestimmte partikelförmige Polymerisate C) enthalten.

[0016] Die Komponente A) der Formmassen, aus denen die erfindungsgemäßen Formteile bestehen, ist mit einem Anteil von 30 bis 99,8 bevorzugt 35 bis 95 und besonders bevorzugt 40 bis 90 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Komponenten A), B) und C), in den Massen enthalten.

[0017] Die Komponente A) wird erhalten durch Polymerisation eines Monomergemisches aus, bezogen auf A),

a1) 50 bis 100, bevorzugt 60 bis 95 und besonders bevorzugt 60 bis 90 Gew.-% einer Styrolverbindung der allgemeinen Formel I



in der R¹ und R² für Wasserstoff oder C₁-C₈-Alkyl stehen und/oder eines (C₁-C₈-Alkyl)esters der Acrylsäure oder Methacrylsäure

a2) 0 bis 40, vorzugsweise 5 bis 38 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril, und

a3) 0 bis 40, vorzugsweise 0 bis 30 Gew.-% weiteren monoethylenisch ungesättigten, von a2) verschiedenen Monomeren.

[0018] Als Styrolverbindung der allgemeinen Formel (I) (Komponente a1)) setzt man vorzugsweise Styrol, α-Methylstyrol sowie außerdem mit C₁-C₈-Alkyl kernalkylierte Styrole wie p-Methylstyrol oder tert.-Butylstyrol, ein. Styrol ist besonders bevorzugt.

[0019] Anstelle der Styrolverbindungen oder in Mischung mit ihnen kommen C₁- bis C₈-Alkylester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure in Betracht, besonders solche, die sich vom Methanol, Ethanol, n- und iso-Propanol, sek., tert.- und iso-Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Octanol und 2-Ethylhexanol und vor allem vom n-Butanol ableiten. Besonders bevorzugt ist Methylmethacrylat.

[0020] Weiterhin kann die Komponente A) auf Kosten der Monomeren a1) und a2) ein oder mehrere weitere, monoethylenisch ungesättigte Monomere a3) enthalten, welche die mechanischen und thermischen Eigenschaften von A) in einem gewissen Bereich variieren. Als Beispiele für solche Comonomere seien genannt:

[0021] N-substituierte Maleinimide wie N-Methyl-, N-Phenyl- und N-Cyclohexylmaleinimid;

[0022] Acrylsäure, Methacrylsäure, weiterhin Dicarbonsäuren wie Maleinsäure, Fumarsäure und Itaconsäure sowie deren Anhydride wie Maleinsäureanhydrid;

[0023] Stickstoff-funktionelle Monomere wie Dimethylaminoethylacrylat, Diethylaminoethylacrylat, Vinylimidazol, Vinylpyrrolidon, Vinylcaprolactam, Vinylcarbazol, Vinylanilin, Acrylamid und Methacrylamid;

aromatische und araliphatische Ester der Acrylsäure und Methacrylsäure wie Phenylacrylat, Phenylmethacrylat, Benzylacrylat, Benzylmethacrylat, 2-Phenylethylacrylat, 2-Phenylethylmethacrylat, 2-Phenoxyethylacrylat und 2-Phenoxyethylmethacrylat;

ungesättigte Ether wie Vinylmethylether,

sowie Mischungen dieser Monomeren.

[0024] Bevorzugte Komponenten A) sind beispielsweise:

A/1: Polymethylmethacrylat (PMMA) - in diesem Falle ist A) durch Polymerisation von 100 Gew.-% Methylmethacrylat (Komponente a1)) erhältlich,

A/2: Polymerisate, erhältlich durch Polymerisation von 70 bis 99, bevorzugt 90 bis 99 Gew.-% Methylmethacrylat und von 1 bis 30, bevorzugt 1 bis 10 Gew.-% Styrol, wobei Styrol ganz oder teilweise durch (C₂- bis C₈-Alkyl) ester der Acrylsäure oder Methacrylsäure ersetzt sein kann.

A/3: Polymerisate, erhältlich durch Copolymerisation von 40 bis 90, bevorzugt 50 bis 80 Gew.-% Styrol und/oder α -Methylstyrol a1), mit 10 bis 60, bevorzugt 20 bis 40 Gew.-% Acrylnitril a2), sowie gegebenenfalls 0 bis 30, bevorzugt 0 bis 20 Gew.-% von weiteren monoethylenisch ungesättigten, von a2) verschiedenen Monomeren a3).

[0025] Enthält die Komponente A) bevorzugt Styrol und Acrylnitril, so entstehen die bekannten handelsüblichen SAN-Copolymeren. Sie haben in der Regel eine Viskositätszahl VZ (ermittelt nach DIN 53 726 bei 25°C, 0,5 Gew.-% in Dimethylformamid) von 40 bis 160 ml/g, entsprechend einer mittleren Molmasse von etwa 40000 bis 200000.

[0026] Die Komponente A) kann man in an sich bekannter Weise, z.B. durch Substanz-, Lösungs-, Suspensions-, Fällungs- oder Emulsionspolymerisation erhalten. Einzelheiten dieser Verfahren sind z.B. im Kunststoffhandbuch, Hrg. Vieweg und Daumiller, Carl-Hanser-Verlag München, Bd. 1 (1973), S. 37 bis 42 und Bd. 5 (1969), S. 118 bis 130, sowie in Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie, 4. Aufl., Verlag Chemie Weinheim, Bd. 19, S. 107 bis 158 "Polymerisationstechnik" beschrieben.

[0027] Die Komponente B) der Formmassen, aus denen die erfindungsgemäßen Formteile bestehen, ist mit einem Anteil von 0,1 bis 70, bevorzugt 5 bis 60 und besonders bevorzugt 10 bis 55 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Komponenten A), B) und C), in den Massen enthalten. Bei dieser Komponente handelt es sich um ein partikelförmiges Pfropfcopolymerisat mit einem mittleren Teilchendurchmesser d_{50} kleiner 700 nm, das aus einem kautschukelastischen Pfropfkern b1) aus einem Polymeren mit einer Glasübergangstemperatur unter 0°C ("Weichkomponente") und einer darauf aufgepfropften Schale b2) ("Hartkomponente") aufgebaut ist.

[0028] Der Pfropfkern (B1) ist mit einem Anteil von 30 bis 90, bevorzugt 35 bis 80 und besonders bevorzugt 40 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Komponente B), enthalten.

[0029] Man erhält den Pfropfkern b1) durch Polymerisation eines Monomergemisches aus, bezogen auf b1)


b11) 50 bis 99,99, bevorzugt 80 bis 99,7 und besonders bevorzugt 85 bis 99 Gew.-% eines (C₁-C₁₀-Alkyl)esters der Acrylsäure.

b12) 0,01 bis 20, bevorzugt 0,3 bis 10 und besonders bevorzugt 1 bis 5 Gew.-% eines polyfunktionellen vernetzenden Monomeren, und

b13) 0 bis 20, bevorzugt 0 bis 5 Gew.-% von weiteren monoethylenisch ungesättigten, von b11) verschiedenen Monomeren.

[0030] Als Acrylsäurealkylester b11) eignen sich vor allem solche, die sich vom Ethanol, vom 2-Ethylhexanol und besonders vom n-Butanol ableiten.


[0031] Vernetzende Monomere b12) sind bi- oder polyfunktionelle Comonomere, beispielsweise Butadien und Isopren, Divinylester von Dicarbonsäuren wie der Bernsteinsäure und Adipinsäure, Diallyl- und Divinylether bifunktionaler Alkohole wie des Ethylenglycols und des Butan-1,4-diols, Diester der Acrylsäure und Methacrylsäure mit den genannten bifunktionellen Alkoholen, 1,4-Divinylbenzol und Triallylcyranurat. Besonders bevorzugt sind der Acrylsäureester des Triclododecenvalkohols der nachstehenden Formel



der unter dem Namen Dihydrodicyclopentadienylacrylat bekannt ist, sowie die Allylester der Acrylsäure und der Methacrylsäure.

[0032] Bei den weiteren monoethylenisch ungesättigten Monomeren b13), die auf Kosten der Monomeren b11) und b12) im Pfropfkern b1) enthalten sein können, handelt es sich beispielsweise um:

vinylaromatische Monomere wie Styrol, Styrolderivate der allgemeinen Formel



in der R¹ und R² für Wasserstoff oder C₁- bis C₈-Alkyl stehen;

Acrylnitril, Methacrylnitril;

C₁- bis C₄-Alkylester der Acrylsäure wie Methylacrylat, Ethylacrylat, n-Propylacrylat, i-Propylacrylat, n-Butylacrylat, Isobutylacrylat, sek-Butylacrylat, tert-Butylacrylat, Ethylhexylacrylat sowie die entsprechenden Ester der Methacrylsäure; weiterhin auch die Glycidylester, Glycidylacrylat und -methacrylat;

weiterhin die für die Komponente a3) genannten Monomere;

sowie Mischungen dieser Monomeren.

[0033] Bevorzugte Monomeren b13) sind Styrol, Acrylnitril, Methylmethacrylat, Glycidylacrylat und -methacrylat, Acrylamid und Methacrylamid.

[0034] Die Bestimmung der Glasübergangstemperatur des Pfropfkerns b1) erfolgt nach der DSC-Methode, wie sie in der Publikation H. Illers, Makromol. Chemie 127 (1969), S. 1 ff., beschrieben ist.

[0035] Die Pfropfschale b2) wird erhalten durch Polymerisation eines Monomerengemisches aus, bezogen auf B2),

b21) 50 bis 100, bevorzugt 60 bis 95 und besonders bevorzugt 60 bis 90 Gew.-% Monomeren wie für a1) beschrieben,

b22) bis 40, bevorzugt 0 bis 30 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril, und

b23) 0 bis 40, vorzugsweise 0 bis 20 Gew.-% Monomeren wie für b13) beschrieben.

[0036] Demnach kann die Pfropfschale b2) auf Kosten der Monomere b21) weitere Monomere b22) und/oder b23) enthalten. Bevorzugt ist die Pfropfschale b2), aufgebaut aus Polymerisaten, wie sie als bevorzugte Ausführungsformen A/1, A/2 und A/3 der Komponente A) genannt wurden.

[0037] Die Pfropfpolymerisate B) sind in an sich bekannter Weise erhältlich, vorzugsweise durch Emulsionspolymerisation bei 30 bis 80°C. Hierfür eignen sich als Emulgatoren beispielsweise Alkalimetallsalze von Alkyl- oder Alkylarylsulfonsäuren, Alkylsulfate, Fettalkoholsulfonate, Salze höherer Fettsäuren mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen, Sulfosuccinate, Ethersulfonate oder Harzseifen. Vorzugsweise nimmt man die Alkalimetallsalze von Alkylsulfonaten oder Fettsäuren mit 10 bis 18 Kohlenstoffatomen.

[0038] Vorzugsweise verwendet man zur Herstellung der Dispersion soviel Wasser, daß die fertige Dispersion einen Feststoffgehalt von 20 bis 50 Gew.-% hat.

[0039] Als Polymerisationsinitiatoren kommen vorzugsweise Radikalbildner, beispielsweise Peroxide wie bevorzugt Peroxosulfate und Azoverbindungen wie Azodiisobutyronitril in Betracht. Es können jedoch auch Redox-Systeme, insbesondere solche auf Basis von Hydroperoxiden wie Cumolhydroperoxid, eingesetzt werden. Ferner kann man Molekulargewichtsregler wie z.B. Ethylhexylthioglycolat, t-Dodecylmercaptan, Terpinole und dimeres α-Methylstyrol mitverwenden.

[0040] Zur Einhaltung eines konstant bleibenden pH-Wertes, der vorzugsweise bei 6 bis 9 liegt, kann man Puffersubstanzen wie Na₂HPO₄/NaH₂PO₄ oder Natriumhydrogencarbonat mitverwenden.

[0041] Emulgatoren, Initiatoren, Regler und Puffersubstanzen werden in den üblichen Mengen eingesetzt, so daß sich nähere Angaben hierzu erübrigen.

[0042] Man kann den Pfropfkern besonders bevorzugt auch durch Polymerisation der Monomeren b1) in Gegenwart eines feinteiligen Kautschuklatex herstellen (sog. "Saatlatex-Fahrweise" der Polymerisation).

[0043] Prinzipiell ist es auch möglich, die Pfropfgrundlage nach einem anderen Verfahren als dem der Emulsionspolymerisation herzustellen, z.B. durch Masse-, Suspensions- oder Lösungspolymerisation, und die erhaltenen Polymerisate nachträglich zu emulgieren. Auch die Mikrosuspensionspolymerisation ist geeignet, wobei bevorzugt öllösliche Initiatoren wie Lauroylperoxid und t-Butylperpivalat verwendet werden. Die Verfahren hierfür sind bekannt.

[0044] Vorzugsweise stimmt man die Reaktionsbedingungen in an sich bekannter Weise so aufeinander ab, daß die Polymerisat-Teilchen einen möglichst einheitlichen Durchmesser d_{50} im Bereich von 60 bis 700, besonders von 80 bis 650 nm haben.

[0045] Anstelle eines einheitlichen Pffropfpolymerisates B) kann man zur Herstellung der erfindungsgemäßen Formteile auch verschiedene dieser Polymerisate verwenden, vor allem solche mit deutlich unterschiedlicher Teilchengröße. Derartige Mischungen mit bimodaler Größenverteilung bieten verfahrenstechnische Vorteile bei der Weiterverarbeitung. Geeignete Teilchendurchmesser liegen im Bereich von 60 bis 200 nm einerseits und 300 bis 700 nm andererseits.

[0046] Weiterhin eignen sich auch Pffropfpolymerisate mit mehreren "weichen" und "harten" Stufen, z.B. des Aufbaus b1)-b2)-b1)-b2) oder b2)-b1)-b2), vor allem im Falle größerer Teilchen.

[0047] Bevorzugt lassen sich größere Pffropfteilchen B) auch in einem zweistufigen Verfahren herstellen, wie es beispielsweise in der DE-A 24 27 960, Beispiel 3 auf Sp. 9 bis 10, beschrieben ist. Dabei wird zunächst in gewohnter Weise durch Emulsionspolymerisation ein kleinteiliges Pffropfpolymerisat hergestellt, wonach das erhaltene Polymerisat durch Zugabe eines Agglomerationsmittels zu Teilchen größeren Durchmessers agglomert wird.

[0048] Soweit bei der Pffropfung nicht gepffropte Polymere aus den Monomeren b2) entstehen, werden diese Mengen, die in der Regel unter 10 Gew.-% von b2) liegen, der Masse der Komponente B) zugeordnet.

[0049] Die Komponente B) ist kautschukelastisch und dient der Schlagzähmodifizierung des harten Matrixpolymeren A). Besteht beispielsweise die Matrix A) aus einem Polymeren auf Basis Styrol/ Acrylnitril, sog. SAN-Polymer (bevorzugte Komponente A/3) und das Pffropfpolymerisat B) aus einem Alkylacrylat-Pffropfkern b1) sowie einer Pffropfhülle b2) auf Basis Styrol/Acrylnitril, so erhält man die dem Fachmann als ASA (Acrylnitril/Styrol/Acrylester) bekannten Formmassen.

[0050] Polymere einer für die Komponente B) beschriebenen Zusammensetzung können darüber hinaus neben der schlagzähmodifizierenden Wirkung auch eine mattierende Wirkung haben. Dies ist dann der Fall, wenn der mittlere Durchmesser d_{50} der Pffropfteilchen größer etwa 700 nm ist, also so groß, daß die Formteiloberfläche durch heraus tretende Partikel eine mikroskopische Rauigkeit erhält und damit dem Betrachter matt erscheint, wie eingangs beschrieben wurde. Eine solche Komponente großen mittleren Durchmessers (> 700 nm), die mit Ausnahme des Durchmessers unter die Definition des kleinteiligen Pffropfpolymerisates B) ($d_{50} < 700$ nm) fällt, wird der Komponente C) zugerechnet und ist dort als Ausführungsform c4) beschrieben.

[0051] Die Komponente C) ist in den Formmassen, aus denen die erfindungsgemäßen Formteile bestehen, mit einem Anteil von 0,1 bis 70, bevorzugt 0,5 bis 50 und besonders bevorzugt 1 bis 40 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Komponenten A), B) und C), enthalten. Bei der Komponente C) handelt es sich um ein partikelförmiges Polymerisat, das zur Mattierung von A) und B) enthaltenden Formmassen geeignet ist.

[0052] Als Komponente C) sind die folgenden Polymere c1) bis c5) geeignet.

[0053] In einer Ausführungsform c1) kommen Pffropfpolymerisate mit einem mittleren Teilchendurchmesser d_{50} von 700 nm oder darüber in Betracht, die im wesentlichen einen Pffropfkern auf Basis von Butadien und eine Pffropfschale auf Basis von Styrol und Acrylnitril enthalten, sog. Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS)-Polymerisate, und nach dem Verfahren der Lösungspolymerisation hergestellt werden. Sie sind dem Fachmann als sog. Lösungs-ABS (LABS) bekannt. Aus Lösungs-ABS bestehende Pffropfpolymerisate haben in der Regel einen mittleren Teilchendurchmesser d_{50} von 700 bis 20000, bevorzugt 1000 bis 15000 μm , sind also deutlich größer als ABS-Pffropfteilchen, die nach dem ansonsten üblicherweise verwendeten Emulsionspolymerisationsverfahren oder nach anderen Polymerisationsverfahren hergestellt werden.

[0054] Bei dem Verfahren der Lösungspolymerisation sind, im Unterschied zur Suspensions- oder Emulsionspolymerisation, sowohl die Monomeren als auch die daraus entstehenden Polymeren im gewählten Lösungsmittel gelöst.

[0055] Die Herstellung des Lösungs-ABS erfolgt in der Regel analog der Herstellung von kautschukmodifiziertem, schlagzähem Polystyrol. Im allgemeinen wird ein Polybutadien-Kautschuk in einem Gemisch aus monomerem Styrol und monomerem Acrylnitril gelöst und anschließend die erhaltene Lösung von Polybutadien in Styrol/Acrylnitril polymerisiert.

[0056] Die Polymerisation wird üblicherweise in zwei Stufen vorgenommen, wobei die sog. Vorpolymerisation in einem ersten Reaktor und die nachfolgende Hauptpolymerisation in einem nachfolgenden Reaktor durchgeführt wird.

[0057] Als Polymerisationsinhibitoren werden die üblichen, bereits bei B) genannten Radikalbildner verwendet, jedoch können auch die ebendort erwähnten Redox-Systeme eingesetzt werden. Außerdem können beispielsweise bei B) genannte Molekulargewichtsregler mitverwendet werden.

[0058] Die Herstellung erfolgt in der Regel entweder im kontinuierlichen Lösungsverfahren (beide Stufen in Lösung) oder diskontinuierlich im sog. Masse-/Suspensionsverfahren (erste Stufe in Masse, zweite Stufe in Suspension).

[0059] Einzelheiten sind beispielsweise der US-PS 4 362 850 und Ullmanns Encyclopedia of Technical Chemistry, Vol. A21, S. 644-647, zu entnehmen.

[0060] In einer weiteren Ausführungsform c2) bestehen die partikelförmigen Polymerisate C) im wesentlichen aus harten, in der Regel mit polyfunktionellen Molekülen vernetzten Polyalkylmethacrylaten, insbesondere aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Der mittlere Durchmesser d_{50} dieser Polyalkylacrylatpartikel beträgt üblicherweise 0,8 bis

50, bevorzugt 1 bis 40 µm. Die Herstellung dieser Polymerisate c2) erfolgt bevorzugt nach dem Verfahren der Mikrosuspensionspolymerisation, bei der man das Monomergemisch in Gegenwart eines Schutzkolloides unter intensivem Rühren, also mit hoher Scherkraft, in Wasser dispergiert. Hierzu verwendet man üblicherweise Rührorgane, die bei Umfangsgeschwindigkeiten von 10 bis 25 m/s betrieben werden, oder andere Dispersionsorgane. Haben die Tröpfchen die gewünschte Größe erreicht, nimmt man die Polymerisation unter mäßigem Rühren bei Umfangsgeschwindigkeiten von weniger als 3 m/s durch Zugabe eines radikalischen Initiators sowie in der Regel bei Temperaturen von 40 bis 130°C vor.

[0061] Als Schutzkolloide eignen sich beispielsweise Cellulosederivate wie Carboxy- und Hydroxymethylcellulose, Poly-N-vinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol und Polyethylenoxid, anionische Polymere wie Polyacrylsäure und kationische wie Poly-N-vinylimidazol in Konzentrationen von vorzugsweise 0,02 bis 1 Gew.-% der Gesamtmasse der Gesamtmasse der Dispersion.

[0062] Besonders gute Ergebnisse erzielt man, wenn man zusätzlich zu den Schutzkolloiden kolloidale Kieselsäure in Konzentration von in der Regel 0,2 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Menge der Dispersion, mitverwendet. Näheres zu dieser Methode, die besonders gut mit einem wasserlöslichen Polymeren aus Adipinsäure und Diethanolamin als Schutzkolloid gelingt, ist der US-A 3 615 972 zu entnehmen.

[0063] Um bei der Mikrosuspensionspolymerisation den gleichzeitig ablaufenden Emulsionspolymerisations-Prozess, bei dem sich wesentlich kleinere und daher zur Mattierung ungeeignete Teilchen bilden, zurückzudrängen, verwendet man zweckmäßigerweise einen wasserlöslichen Inhibitor mit, der die Emulsionspolymerisation unterdrückt. Wirksame Verbindungen dieser Art sind z.B. Chrom(+6)-Verbindungen wie Kaliumdichromat.

[0064] Vorzugsweise führt man die Mikrosuspensionspolymerisation bei einem pH-Wert von 3 bis 9 aus.

[0065] Als Polymerisationsinitiatoren können die dem Fachmann bekannten öl- bzw. monomerlöslichen Radikalbildner, insbesondere Peroxide und Azoverbindungen verwendet werden, wie sie für die Herstellung der Komponente B genannt wurden. Ihre Menge, bezogen auf die Gesamtmenge der zur Herstellung von c2) verwendeten, beträgt in der Regel 0,1 bis 3 Gew.-%.

[0066] Die Polymerisation der Monomeren findet bei einer Temperatur von 20 bis 150°C, bevorzugt 40 bis 130°C statt. Die unteren Grenzwerte dieser Bereiche entsprechen in der Regel der Zerfallstemperatur des verwendeten Initiators. Die Menge des Wassers beträgt vorzugsweise 40 bis 70 Gew.-% der Gesamtmenge der Dispersion.

[0067] Als weitere bevorzugte Ausführungsform c3) sind Polymere zu nennen, die mit Mischungen, welche A) und B) enthalten, unverträglich oder nur teilverträglich sind.

[0068] Unter Unverträglichkeit wird die Nichtmischbarkeit auf molekularer Ebene verstanden. Ein Polymeres gilt mit einem anderen als unverträglich, wenn im festen Zustand die Moleküle beider Polymeren nicht statistisch verteilt sind, sondern sich im festen Zustand zwei Phasen ausbilden, die durch eine scharfe Phasengrenze voneinander getrennt sind. Entlang eines die Phasengrenzfläche schneidenden Vektors nimmt die Konzentration des einen Polymeren schlagartig von null auf 100 % zu und die des anderen von 100 % auf null ab.

[0069] Zwischen Verträglichkeit und Unverträglichkeit gibt es fließende Übergänge. Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß sich zwar eine Phasengrenze ausbildet, diese jedoch unscharf ist. An der Grenzfläche findet eine gegenseitige partielle Durchdringung der beiden Phasen statt. Die Konzentration des einen Polymeren nimmt demnach entlang eines die Phasengrenze schneidenden Vektors mehr oder weniger schnell von null auf 100 % zu und die des anderen Polymeren mehr oder weniger schnell von 100 % auf null ab.

[0070] In diesem Fall spricht man auch von Teilverträglichkeit, wie sie in technisch wichtigen Polymeren häufig auftritt.

[0071] Beispiele für Polymere, die mit A) und B) unverträglich sind, sind Kautschuke auf Basis Butadien, insbesondere Acrylnitril-Butadien-Kautschuke, sog. Nitrilkautschuk.

[0072] Es kommen beispielsweise handelsübliche Nitrilkautschuke in Betracht, die 5 bis 35 Gew.-%, insbesondere 15 bis 30 Gew.-% Acrylnitril (Rest Butadien) aufweisen. Diese Copolymerisate können in Emulsion oder Masse hergestellt werden. Als Plastizitätsmaß dient zumeist die Mooney-Viskosität nach ASTM D 1646-81. Erfindungsgemäß geeignete Nitrilkautschuke können eine Mooney-Viskosität, gemessen bei 100°C, von 15 bis 130, insbesondere von 30 bis 100, aufweisen. Die Herstellung derartiger Kautschuke in Emulsion ist in der US-PS 3 449 470 beschrieben. Eine Darstellung ist auch in der DE-PS 33 22 784 enthalten.

[0073] Weitere Beispiele für mit den Komponenten A) und B) unverträgliche Polymere sind Copolymere aus Butadien und Acrylnitril, in denen die Doppelbindungen der Butadieneinheiten nach der Polymerisation hydriert wurden. Solche Polymere sind beispielsweise in der US-PS 4 857 591 und in der DE-OS 33 29 974 beschrieben.

[0074] Weitere Beispiele für mit den Komponenten A) und B) unverträgliche Polymere sind Copolymerisate aus

1) C₂-C₂₀-Alkylestern der Acrylsäure oder Methacrylsäure,

2) Acrylnitril und/oder Methacrylnitril,

3) Styrol sowie dessen substituierte Derivaten, und

4) weiteren Acryl- und Methacrylverbindungen wie Acrylsäure; Methacrylsäure; Maleinsäureanhydrid und dessen Derivate, z.B. Maleinsäureester; Maleinimide wie Alkyl- und Acrylmaleinimide.

[0075] Diese Polymere haben in der Regel keinen Schalen Aufbau und einen geringen Gelgehalt von üblicherweise unter 50 Gew.-%. Ihre Herstellung ist dem Fachmann bekannt und in der Literatur beschrieben, weshalb nähere Angaben entbehrlich sind.

[0076] Als besonders bevorzugte Copolymere der letztgenannten Art sind solche aus n-Butylacrylat, Acrylnitril und Styrol sowie gegebenenfalls Acrylsäure und/oder Methacrylsäure zu nennen.

[0077] Beispiele für teilverträgliche Polymere sind die Paare Polymethylmethacrylat/Copolymeres aus Styrol und Acrylnitril, Polymethylmethacrylat/Polyvinylchlorid und Polyvinylchlorid/Copolymeres aus Styrol und Acrylnitril sowie das dreiphasige System Polycarbonat/Polybutadien/Copolymeres aus Styrol und Acrylnitril (= Polycarbonat/ABS).

[0078] Näheres zum Begriff der Verträglichkeit von Polymeren und insbesondere dem sog. Löslichkeitsparameter als quantitativem Maß ist z.B. dem Polymer Handbook, Hrg. J. Brandrup und E.H. Immergut, 3. Aufl., Wiley, New York 1989, S. VII/519 bis VII/550 zu entnehmen.

[0079] Die Herstellung der zu c3) genannten Polymeren ist dem Fachmann bekannt.

[0080] Aus der Unverträglichkeit bzw. Teilverträglichkeit der Polymerisate c3) mit den aus A) und B) bestehenden Formmassen resultiert, daß die Polymerisate c3) in der Formmasse Agglomerate größeren Durchmessers bilden, die insbesondere in der beschriebenen Weise als Mattierungsmittel wirken.

[0081] Als bevorzugte Ausführungsform c4) sind die Alkylacrylat-Pfropfpolymerisate großen Durchmessers ($d_{50} > 700$ nm) zu nennen, wie sie bei der Beschreibung der Komponente B) bereits als Mattierungsmittel genannt wurden. Art und Menge der Monomeren, die zur Herstellung der kleinteiligen Komponente B) ($d_{50} < 700$ nm) einerseits und der Polymeren c4) andererseits verwendet werden, können gleich oder verschieden sein. In einer bevorzugten Ausführungsform haben die Pfropfpolymerisate c4) einen mittleren Teilchendurchmesser d_{50} von 3 µm oder darüber, in einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist d_{50} 4 µm oder darüber.

[0082] Die Herstellung der gepfropften Acrylatkautschuk-Partikel c4) erfolgt in der Regel in Emulsion, in Suspension oder in Lösung in der dem Fachmann bekannten Weise.

[0083] Das partikelförmige Polymerisat C) kann aus einer der genannten Ausführungsformen c1) bis c4) allein oder aus einer Mischung mehrerer dieser Ausführungsformen bestehen.

[0084] Besonders bevorzugt sind solche Polymerisate C), die gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse aufweisen und die in Kombination mit den ebenfalls UV-Licht-beständigen Komponenten A) und B) Formmassen ergeben, aus denen sich erfindungsgemäße Formteile mit guter Witterungsbeständigkeit herstellen lassen. Insbesondere sind daher Polymerisate C) bevorzugt, die frei sind von Butadien oder anderen konjugierten Dienen.

[0085] Gleichfalls besonders bevorzugt sind Polymerisate C), die kautschukelastische Eigenschaften haben. Auf diese Weise werden die guten mechanischen Eigenschaften der Formteile, insbesondere die Zähigkeit, nicht wesentlich verändert oder sogar verbessert.

[0086] Insbesondere kann das Pfropfpolymerisat B) teilweise durch die Ausführungsformen c4) - Pfropfpolymerisat gemäß der Definition von B), jedoch mit einem d_{50} -Wert größer 700 nm - ersetzt sein.

[0087] Außer den Komponenten A), B) und C) können die thermoplastischen Formmassen, aus denen die erfindungsgemäßen Formteile hergestellt sind, noch Zusatzstoffe wie Gleit- und Entformungsmittel, Wachse, Pigmente, Farbstoffe, Flammenschutzmittel, Antioxidantien, Stabilisatoren gegen Lichteinwirkung, faser- und pulverförmige Füll- und Verstärkungsmittel und Antistatika in den für diese Mittel üblichen Mengen enthalten.

[0088] Die Herstellung der Formmassen kann nach an sich bekannten Mischverfahren erfolgen, beispielsweise durch Einarbeiten des Pfropfpolymerisates B) und des partikelförmigen Polymerisates C) in das thermoplastische Polymerisat A) bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes von A), insbesondere bei Temperaturen von 150 bis 350°C, in einem Extruder, Banbury-Mischer, Knetter, Walzenstuhl oder Kalandrier. Die Komponenten können jedoch auch ohne Schmelzen "kalt" vermischt werden und das pulverige oder aus Granulaten bestehende Gemisch wird erst bei der Verarbeitung aufgeschmolzen und homogenisiert.

[0089] Die Formmassen werden nach den allgemein üblichen Verfahren zu den Formteilen verarbeitet.

[0090] Die aus den beschriebenen Formmassen hergestellten matten Formteile werden im Außenbereich von Kraftfahrzeugen als Außenspiegel, Leuchteinfassungen, Kühlergrills, Radkappen, Stoßfänger, Heckblenden, Schutzleisten, Spoiler und Türgriffe eingesetzt.

[0091] Die Formteile weisen eine gleichmäßig matte Oberfläche, eine gute Witterungsbeständigkeit und eine gute Schlagzähigkeit auf.

Beispiele

[0092] Bei der Angabe der mittleren Teilchengröße d handelt es sich um das Gewichtsmittel der Teilchengröße, wie sie mittels einer analytischen Ultrazentrifuge entsprechend der Methode von W. Scholtan und H. Lange, Kolloid-Z. und Z.-Polymere 250 (1972) Seiten 782 bis 796, bestimmt wurden. Die Ultrazentrifugenmessung liefert die integrale Massenverteilung des Teilchendurchmessers einer Probe. Hieraus läßt sich entnehmen, wieviel Gewichtsprozent der Teilchen einen Durchmesser gleich oder kleiner einer bestimmten Größe haben.

[0093] Der d_{10} -Wert gibt denjenigen Teilchendurchmesser an, bei dem 10 Gew.-% aller Teilchen einen kleineren und 90 Gew.-% einen größeren Durchmesser haben. Umgekehrt gilt für den d_{90} -Wert, daß 90 Gew.-% aller Teilchen einen kleineren und 10 Gew.-% einen größeren Durchmesser haben als derjenige Durchmesser, der dem d_{90} -Wert entspricht. Der gewichtsmittlere Teilchendurchmesser d_{50} bzw. volumenmittlere Teilchendurchmesser D_{50} gibt denjenigen Teilchendurchmesser an, bei dem 50 Gew.-% bzw. Vol.-% aller Teilchen einen größeren und 50 Gew.-% bzw. Vol.-% einen kleineren Teilchendurchmesser aufweisen. d_{10} -, d_{50} - und d_{90} -Wert charakterisieren die Breite Q der Teilchengrößenverteilung, wobei $Q = (d_{90}-d_{10})/d_{50}$. Je kleiner Q ist, desto enger ist die Verteilung.

[0094] Es wurden folgende Bestandteile hergestellt (alle %-Angaben sind Gew.-%).

Herstellung einer Komponente A:

Copolymerisat aus Styrol und Acrylnitril

[0095] Es wurde ein Copolymerisat aus 65 Gew.-% Styrol und 35 Gew.-% Acrylnitril nach dem Verfahren der kontinuierlichen Lösungspolymerisation hergestellt, wie es im Kunststoff-Handbuch, Hrg. R. Vieweg und G. Daumiller, Bd. V "Polystyrol", Carl-Hanser-Verlag München 1969, Seite 122 bis 124, beschrieben ist. Die Viskositätszahl VZ (ermittelt nach DIN 53 726 bei 25°C, 0,5 Gew.-% in Dimethylformamid) betrug 80 ml/g.

Herstellung einer Komponente B:

Partikelförmiges Pfropfpolymerisat aus vernetztem Poly-n-Butylacrylat (Kern) / Styrol-Acrylnitril-(Copolymer (Schale)

[0096] Zur Herstellung eines Saatlates wurden 16 g Butylacrylat und 0,4 g Tricyclodecenyacrylat in 150 g Wasser unter Zusatz von 1 g des Natriumsalzes einer C_{12} - C_{18} -Paraffinsulfonsäure, 0,3 g Kaliumpersulfat, 0,3 g Natriumhydrogencarbonat und 0,15 g Natriumphosphat unter Rühren auf 60°C erwärmt. 10 Minuten nach dem Anspringen der Polymerisationsreaktion wurden innerhalb von 3 Stunden eine Mischung aus 82 g Butylacrylat und 1,6 g Tricyclodecenyacrylat zugegeben. Nach Beendigung der Monomerzugabe ließ man noch eine Stunde nachreagieren. Der erhaltene Latex hatte einen Feststoffgehalt von 40 % und eine mittlere Teilchengröße d_{50} von 76 nm ermittelt. Die Teilchengrößenverteilung war eng (Quotient $Q = 0,29$).

[0097] Zu einer Mischung aus 3 g des erhaltenen Saatlates, 100 g Wasser und 0,2 g Kaliumpersulfat wurden im Verlauf von 4 Stunden bei 60°C eine Mischung aus 98 g n-Butylacrylat und 2 g Dihydrodicyclopentadienylacrylat sowie getrennt davon eine Lösung von 1 g Na- C_{12} - C_{18} -Paraffinsulfonat in 50 g Wasser gegeben. Die Polymerisation wurde danach noch für 2 Stunden fortgesetzt. Der mittlere Teilchendurchmesser d_{50} des entstandenen Latex betrug 430 nm bei enger Verteilung der Teilchengröße ($Q = 0,1$).

[0098] 150 g dieses Latex wurden mit 60 g Wasser, 0,03 g Kaliumpersulfat und 0,05 g Lauroylperoxid vermischt, wonach auf die Latexteilchen im Laufe von 3 Stunden bei 65°C zunächst 20 g Styrol und danach im Laufe von weiteren 4 Stunden ein Gemisch aus 15 g Styrol und 5 g Acrylnitril aufgefropft wurden. Anschließend wurde das Polymerisat mit einer Calciumchloridlösung bei 95°C ausgefällt, abgetrennt, mit Wasser gewaschen und im warmen Luftstrom getrocknet. Der Pfropfgrad des Polymerisates betrug 35 % und die Teilchen hatten einen mittleren Durchmesser d_{50} von 510 nm.

[0099] Bei der Komponente B) handelt es sich demnach um ein herkömmliches ASA-Polymeres.

Herstellung einer Komponente C):

[0100]

C-I: Partikelförmiges Pfropfpolymerisat aus Polybutadien (Kern) / Styrol-Acrylnitril-Copolymer (Schale), hergestellt in Lösung - sog. Lösungs-ABS

Polybutadien-Kautschuk wurde in einem Gemisch aus monomerem Styrol und monomerem Acrylnitril gelöst und das Gemisch polymerisiert. Im Einzelnen wurde gemäß Example 14 der US-Patentschrift 4 362 850 (Spalten 11 und 12) verfahren.

Der volumenmittlere Durchmesser D_{50} der erhaltenen Lösungs-ABS-Partikel betrug 4,3 µm, wie durch Ausmessen von elektronenmikroskopischen Aufnahmen, die von dünnen Schnitten angefertigt wurden, festgestellt wurde.

C-II: Kautschuk aus Butadien-Acrylnitril-Polymerisat

Es wurde ein Copolymerisat aus Butadien und Acrylnitril mit einem Acrylnitril-Gehalt von 29 % verwendet. Die Mooney-Viskosität (ermittelt bei 100°C nach ASTM D 1646-81) dieses Kautschuks betrug 50.

- C-III: Copolymeres aus n-Butylacrylat, Acrylnitril, Styrol und Acrylsäure
 Ein Monomerengemisch aus 2 Gew.-% Acrylsäure, 14 Gew.-% Styrol, 54 Gew.-% n-Butylacrylat und 30 Gew.-% Acrylnitril wurde in wäßriger Lösung nach dem Verfahren der Dispersionspolymerisation polymerisiert. Der Feststoffgehalt der Dispersion, die als solche weiterverarbeitet wurde, betrug 48 Gew.-%. Das Polymere ist homogen (kein Schalenaufbau).
- C-IV: Partikelförmiges Pfropfpolymerisat aus Poly-n-butylacrylat (Kern) und Styrol/Acrylnitril-Copolymer (Schale)
 Es wurden

1230 g Wasser
 8,6 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12 \text{ H}_2\text{O}$
 3,2 g $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 12 \text{ H}_2\text{O}$ } als Puffersystem
 1,6 g Dilauroylperoxid als Initiator

100 g Polyvinylalkohol-Lösung (10 Gew.-% in Wasser, Hydrolysegrad 88 %, mittlere Molmasse ca. 127 000) als Schutzkolloid
 600 g n-Butylacrylat als Kernmonomeres und
 9,0 g Dihydrodicyclopentadienylacrylat als Vernetzer

in der angegebenen Reihenfolge unter Stickstoff zusammengegeben und mit einem Hochleistungsrührer (Dissolver-Rührer, 3500 Upm, 5 cm-Zahnscheibe) 40 min lang gerührt. Gleichzeitig wurde das Gemisch allmählich auf 73°C erhitzt. Hierbei bildeten sich Monomerentropfen des mittleren Durchmessers von 10 µm, wie an einer Probe mikroskopisch ermittelt wurde.

Diese Dispersion wurde in einen anderen Kessel überführt und dort unter mäßigem Rühren 2 Stunden auf 87°C erhitzt, wobei sich das Kernpolymere (Umsatz etwa 95%) bildete.

Anschließend wurde die Mischung unter mäßigem Rühren bei 70°C im Laufe von 10 Minuten mit einer Mischung aus

280 g Styrol
 120 g Acrylnitril } als Schalenmonomere
 0,5 g tert.-Butylperpivalat als Initiator und
 0,5 g 2-Ethylhexylthioglycolat als Molekulargewichtsregler

versetzt, dann 2 Stunden bei 70°C gehalten und anschließend innerhalb von 2 Stunden auf 85°C erhitzt.

Die Teilchen des so erhaltenen Pfropfpolymerisates (Typ 60 Gew.-% n-Butylacrylat, 28 Gew.-% Styrol, 12 Gew.-% Acrylnitril, vernetzt) hatten einen mittleren Teilchendurchmesser D_{50} von 10 µm, einen Durchmesser D_{10} von 4 µm und einen Durchmesser D_{90} von 25 µm.

Die erhaltene Dispersion wurde als solche in das Polymere eingearbeitet wie nachfolgend beschrieben.

[0101] Die Polymere C-I bis C-IV lassen sich den Ausführungsformen c1) bis c4) der Komponente C) wie folgt zuordnen:

C-I → c1)
 C-II → c3)
 C-III → c3)

C-IV → c4)

[0102] Herstellung der Abmischungen und der Formkörper:

[0103] Die Komponenten A), B) und C) wurden in einem üblichen Extruder, Typ ZSK 30, Fa. Werner und Pfleiderer, bei 260°C innig vermischt, extrudiert und granuliert.

[0104] Im Falle der Komponenten C-III und C-IV wurden im genannten Extruder zunächst die Komponenten A) und B) vermischt und aufgeschmolzen, wonach die Dispersion von C-III bzw. C-IV kontinuierlich in die Schmelze eingetragen wurde. Der Wasseranteil wurde durch Entwässerungsvorrichtungen entlang des Extruders entfernt.

[0105] Das Granulat wurde bei 220°C Schmelztemperatur und 60°C Formtemperatur zu Norm-Kleinstäben (siehe DIN 53 453) gespritzt. Weiterhin wurden bei einer Schmelztemperatur von 250°C und Formtemperatur von 60°C Rundscheiben von 6 cm Durchmesser und 0,2 cm Dicke gespritzt.

Untersuchung der Formkörper:

[0106] Der Schlagzähigkeitsversuch zur Bestimmung der Schlagzähigkeiten wurde an den Norm-Kleinstäben nach DIN 53 453 vorgenommen.

[0107] Zur Bestimmung des Oberflächenglanzes wurde an den Rundscheiben die Lichtreflexion analog DIN 67 530 mit einem Photometer im Winkel von 45° gemessen. Als "matt" sind Rundscheiben zu bezeichnen, die unter den genannten Bedingungen eine Lichtreflexion unter 25 % aufweisen.

[0108] Zur Ermittlung der Witterungsbeständigkeit wurden Norm-Kleinstäbe 250, 500 und 1000 Stunden in einem UV-Belichtungsgerät Xenotest 1200 CPS gemäß DIN 53 387 belichtet und anschließend der Schlagzähigkeitsversuch nach DIN 53 453 durchgeführt, wobei der Schlag auf die unbelichtete Seite erfolgte.

[0109] Als "gut witterungsbeständig" sind solche Norm-Kleinstäbe zu bezeichnen, die unter den genannten Bedingungen erst nach mehr als 250 Stunden Belichtung Werte unter $a_n = 50 \text{ kJ/m}^2$ aufweisen.

[0110] Die Mischungsverhältnisse in den Polymermischungen sowie die Eigenschaften der aus ihnen hergestellten Formkörper sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle

Beispiel	1V	1	2	3	4
<u>Zusammensetzung [Gew.-%]:</u>					
A	50	50	50	50	50
B	50	25	45	40	40
C	-	25 C-I	5 C-II	10 C-III	10 C-IV
<u>Eigenschaften:</u>					
Lichtreflexion [%]	87	19	17	16	14
Schlagzähigkeit a_n (25°C)					
vor Belichtung	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.
nach Belichtung 250 h	n.g.	61	n.g.	n.g.	n.g.
nach Belichtung 500 h	n.g.	*)	54	n.g.	n.g.
nach Belichtung 1000 h	80-n.g.	*)	*)	80-n.g.	80-n.g.
[kJ/m ²]					

n.g. = nicht gebrochen

*) = wurde nicht bestimmt

Dem Vergleichsbeispiel 1V ist zu entnehmen, daß Formteile aus Formmassen, die ein SAN-Polymeres A) und ein herkömmliches ASA-Pfropfpolymerisat B) enthalten, zwar eine hohe Schlagzähigkeit aufweisen - die Formkörper brechen nicht - und gut witterungsbeständig sind - kein Abfallen der Schlagzähigkeit nach UV-Belichtung - jedoch einen hohen Oberflächenglanz haben.

[0111] Demgegenüber vereinen Formteile, deren Formmassen neben dem SAN-Polymeren A) und dem herkömmlichen ASA-Pfropfpolymerisat B) großteilige Partikel aus Lösungs-ABS (C-I) enthalten, hohe Schlagzähigkeit, gute Witterungsbeständigkeit und einen geringen Oberflächenglanz (gute Mattigkeit), wie Beispiel 1 zeigt.

[0112] Bei Mitverwendung eines geringen Anteils eines Butadien-Acrylnitril-Kautschuks C-II neben dem SAN-Polymeren A) und dem herkömmlichen ASA-Pfropfpolymerisat B) (Beispiel 2) zeigen die Formteile eine matte Oberfläche und sind schlagzäh und gut witterungsbeständig.

[0113] Wird ein Copolymeres aus Butylacrylat, Acrylnitril, Styrol und Acrylsäure C-III in geringen Mengen mitverwendet, so ist die Witterungsbeständigkeit bei vergleichbar geringem Oberflächenglanz nochmals verbessert werden (Beispiel 3).


[0114] Formteile, die geringe Mengen eines großteiligen Acrylat-Kautschuk-Pfropfpolymerisates C-IV enthalten, haben einen nochmals verminderten Oberflächenglanz bei sehr guter Witterungsbeständigkeit (Beispiel 4).

Patentansprüche

1. Verwendung von Formteilen mit matter Oberfläche für den Außenbereich von Kraftfahrzeugen, dadurch gekennzeichnet, daß die Formteile ausgewählt sind aus Außenspiegeln, Leuchteneinfassungen, Kühlergrills, Radkappen, Stoßfängern, Heckblenden, Schutzleisten, Spoilern und Türgriffen, und daß die Formteile hergestellt werden aus thermoplastischen Formmassen, welche enthalten

A) 30 bis 99,8 Gew.-% eines thermoplastischen Polymerisates aus

a1) 50 bis 100 Gew.-% einer Styrolverbindung der allgemeinen Formel



in der R¹ und R² für Wasserstoff oder C₁-C₈-Alkyl stehen, und/oder eines (C₁-C₈-Alkyl)esters der Acrylsäure oder Methacrylsäure,

a2) 0 bis 40 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril, und

a3) 0 bis 40 Gew.-% von weiteren monoethylenisch ungesättigten, von a2) verschiedenen Monomeren,

B) 0,1 bis 70 Gew.-% eines Pfropfpolymerisates mit einem mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ kleiner 700 nm aus

b1) 30 bis 90 Gew.-% eines kautschukelastischen Pfropfkerns aus einem Polymeren mit einer Glasübergangstemperatur unter 0°C, erhältlich durch Copolymerisation von


b11) 50 bis 99,99 Gew.-% eines (C₁-C₁₀-Alkyl)esters der Acrylsäure,

b12) 0,01 bis 5 Gew.-% eines polyfunktionellen, vernetzenden Monomeren, und

b13) bis 40 Gew.-% von weiteren monoethylenisch ungesättigten, von b11) verschiedenen Monomeren, und

b2) 10 bis 70 Gew.-% einer Pfropfhülle aus

b21) 50 bis 100 Gew.-% einer Styrolverbindung der allgemeinen Formel



in der R¹ und R² für Wasserstoff oder C₁-C₈-Alkyl stehen, und/oder eines (C₁-C₈-Alkyl)esters der Acrylsäure oder Methacrylsäure,

b22) 0 bis 40 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril, und

b23) 0 bis 40 Gew.-% von einem oder mehreren weiteren monoethylenisch ungesättigten Monomeren, und

C) 0,1 bis 70 Gew.-% eines partikelförmigen Polymerisates als Mattierungsmittel, wobei das partikelförmige Polymerisat C) im wesentlichen aus

c1) einem kautschukelastischen Pfropfpolymerisat mit einem mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ von 700 nm oder darüber, das im wesentlichen einen Pfropfkern auf Basis von Butadien und eine Pfropfhülle aus Basis von Styrol und Acrylnitril enthält und nach dem Verfahren der Lösungspolymerisation hergestellt wird, oder

c2) einem harten Polymerisat auf Basis von Polyalkylmethacrylaten mit einem mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ von 800 nm oder darüber, oder

c3) einem Polymeren, das mit Mischungen, welche die oben definierten Komponenten A) und B) enthalten, unverträglich oder teilverträglich ist, oder

c4) einem Pfropfpolymerisat, wie es unter B) definiert wurde, wobei jedoch der mittlere Teilchendurchmesser d₅₀ 700 nm oder mehr beträgt,

aufgebaut ist.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in denen das partikelförmige Polymerisat C) ein Pfropfpolymerisat aus einem Kern aus Polybutylacrylat und einer Hülle aus einem Styrol-Acrylnitril-Copolymeren ist, wobei der mittlere Teilchendurchmesser d₅₀ 700 nm oder größer ist.

3. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das partikelförmige Polymerisat C) ein nach dem Verfahren der Lösungspolymerisation hergestelltes Pfropfpolymerisat aus einem Kern aus Polybutadien und einer Hülle aus einem Styrol-Acrylnitril-Copolymeren ist, wobei der mittlere Teilchendurchmesser d₅₀ 700 nm oder größer ist.

4. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das partikelförmige Polymerisat C) ein hartes Polymerisat auf Basis von Polyalkylmethacrylaten mit einem mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ von 800 nm oder darüber, ist.

5. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das partikelförmige Polymerisat C) ein Polymeres ist, das mit Mischungen, welche die oben definierten Komponenten A) und B) enthalten, unverträglich oder teilverträglich ist.

6. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das partikelförmige Polymerisat C) ein Pfropfpolymerisat ist, wie es unter B) definiert wurde, wobei jedoch der mittlere Teilchendurchmesser d₅₀ 700 nm oder mehr beträgt.


Claims

1. The use of a shaped article having a dull surface for exterior automotive applications, wherein the shaped article

is an exterior mirror, a light surround, a radiator grill, a hub cap, a bumper, a rear panel, a protective strip, a spoiler or a door handle, and wherein the shaped article is produced from a thermoplastic molding material which contains

A) from 30 to 99.8 % by weight of a thermoplastic polymer of

a1) from 50 to 100 % by weight of a styrene compound of the formula



where R¹ and R² are each hydrogen or C₁-C₈-alkyl, and/or of a C₁-C₈-alkyl ester of acrylic acid or methacrylic acid,

a2) from 0 to 40 % by weight of acrylonitrile and/or methacrylonitrile, and

a3) from 0 to 40 % by weight of one or more further monoethylenically unsaturated monomers which differ from a2),

B) from 0.1 to 70 % by weight of a graft polymer having an average particle diameter d₅₀ of less than 700 nm and comprising

b1) from 30 to 90 % by weight of an elastomeric graft core comprising a polymer having a glass transition temperature below 0°C, obtainable by copolymerization of


b11) from 50 to 99.99 % by weight of a C₁-C₁₀-alkyl ester of acrylic acid,

b12) from 0.01 to 5 % by weight of a polyfunctional, crosslinking monomer, and

b13) from 0 to 40 % by weight of one or more further monoethylenically unsaturated monomers which differ from b11), and

b2) from 10 to 70 % by weight of a graft shell comprising

b21) from 50 to 100 % by weight of a styrene compound of the formula



where R¹ and R² are each hydrogen or C₁-C₈-alkyl, and/or of a C₁-C₈-alkyl ester of acrylic acid or methacrylic acid,

b22) from 0 to 40 % by weight of acrylonitrile and/or methacrylonitrile, and

b23) from 0 to 40 % by weight of one or more further monoethylenically unsaturated monomers and

C) from 0.1 to 70 % by weight of a particulate polymer as a dulling agent, the particulate polymer C) being essentially composed of

c1) an elastomeric graft polymer having an average particle diameter d_{50} of 700 nm or more, which essentially contains a graft core based on butadiene and a graft shell based on styrene and acrylonitrile and is prepared by the solution polymerization method, or

c2) a hard polymer based on polyalkyl methacrylates having an average particle diameter d_{50} or 800 nm or more, or

c3) a polymer which is incompatible or partially compatible with mixtures which contain the components A) and B) defined above, or

c4) a graft polymer as defined under B), but having an average particle diameter d_{50} of 700 nm or more.

2. The use as claimed in claim 1, wherein the particulate polymer C) is a graft polymer comprising a core of polybutyl acrylate and a shell of a styrene-acrylonitrile copolymer, the average particle diameter d_{50} being 700 nm or greater.

3. The use as claimed in claim 1, wherein the particulate polymer C) is a graft polymer prepared by the solution polymerization method and comprising a core of polybutadiene and a shell of a styrene-acrylonitrile copolymer, the average particle diameter d_{50} being 700 nm or greater.

4. The use as claimed in claim 1, wherein the particulate polymer C) is a hard polymer based on polyalkyl methacrylates having an average particle diameter d_{50} or 800 nm or more.

5. The use as claimed in claim 1, wherein the particulate polymer C) is a polymer which is incompatible or partially compatible with mixtures which contain the components A) and B) defined above.


6. The use as claimed in claim 1, wherein the particulate polymer C) is a graft polymer as defined under B), but the average particle diameter d_{50} is 700 nm or more.

Revendications

1. Utilisation de pièces moulées à surface mate pour parties extérieures de véhicules, caractérisée en ce que les pièces moulées sont choisies dans le groupe des rétroviseurs extérieurs, cerclage de phares, calandres, enjoliveurs, pare-chocs, pare-soleil arrière, bandes de protection et poignées de portières, et en ce que les pièces moulées sont préparées à partir de masses de moulage thermoplastiques contenant

A) de 30 à 99,8% en poids d'un polymère thermoplastique à base de

a1) 50 à 100% en poids d'un composé de styrène de la formule générale



dans laquelle R^1 et R^2 représentent de l'hydrogène ou un radical alkyle en C_1 à C_8 , et/ou un ester alkylique en C_1 à C_8 de l'acide acrylique ou de l'acide méthacrylique,

a2) de 0 à 40% en poids d'acrylonitrile et/ou de méthacrylonitrile, et

a3) de 0 à 40% en poids d'autres monomères monoéthyléniquement insaturés, différents de a2),

B) de 0,1 à 70% en poids d'un polymère greffé présentant un diamètre particulaire moyen d_{50} inférieur à 700 nm, à base de:


b1) de 30 à 90% en poids d'un noyau de greffage à élasticité de caoutchouc, constitué d'un polymère présentant une température de transition vitreuse inférieure à 0°C, que l'on peut obtenir par copolymé-

sation de:

- b11) 50 à 99,99% en poids d'un ester alkyle en C₁ à C₁₀ de l'acide acrylique,
 b12) 0,01 à 5% en poids d'un monomère réticulant polyfonctionnel, et
 b13) 0 à 40% en poids d'autres monomères monoéthyléniquement insaturés, différents de b11), et

b2) de 10 à 70% en poids d'une enveloppe de greffage à base de:

- b21) 50 à 100% en poids d'un composé styrénique de la formule générale



- dans laquelle R¹ et R² représentent de l'hydrogène ou un radical alkyle en C₁ à C₈, et/ou un ester alkyle en C₁ à C₈ de l'acide acrylique ou de l'acide méthacrylique,
 b22) de 0 à 40% en poids d'acrylonitrile ou de méthacrylonitrile, et
 b23) de 0 à 40% en poids d'un ou plusieurs autres monomères monoéthyléniquement insaturés, et

C) de 0,1 à 70% en poids d'un polymère particulaire en qu'agent matifiant, le polymère particulaire C) étant essentiellement constitué de:

- c1) un polymère de greffage à élasticité de caoutchouc présentant un diamètre particulaire moyen d₅₀ de 700 nm ou plus, contenant essentiellement un noyau de greffage à base de butadiène et une enveloppe de greffage à base de styrène et d'acrylonitrile et préparé par le procédé de polymérisation en solution, ou
 c2) un polymère dur à base de poly(méthacrylates d'alkyle) d'un diamètre particulaire moyen d₅₀ de 800 nm ou plus, ou
 c3) un polymère compatible, non compatible ou partiellement compatible avec des mélanges contenant les composants A) et B) définis ci-dessus, ou
 c4) un polymère de greffage, tel que défini en B), mais dont le diamètre particulaire d₅₀ est de 700 nm ou plus.

2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polymère particulaire C) est un polymère de greffage à base d'un noyau de poly(acrylate de butyle) et d'une enveloppe constituée d'un copolymère de styrène-acrylonitrile, le diamètre particulaire d₅₀ étant de 700 nm ou plus.
3. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polymère particulaire C) est un polymère de greffage préparé par le procédé de polymérisation en solution, et constitué d'un noyau de polybutadiène et d'une enveloppe en un copolymère de styrène-acrylonitrile, le diamètre particulaire d₅₀ étant de 700 nm ou plus.
4. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polymère particulaire C) est un polymère dur à base de poly(méthacrylates d'alkyle) d'un diamètre particulaire moyen d₅₀ de 800 nm ou plus.
5. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polymère particulaire C) est un polymère compatible, incompatible ou partiellement compatible avec des mélanges contenant les composants A) et B) définis plus haut.
6. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polymère particulaire C) est un polymère de greffage, tel que défini en B), mais dont le diamètre particulaire d₅₀ est de 700 nm ou plus.